

材料一覧

■ ポリエチレンフォーム

イノアック製 PEライト (高機能)



品番	材質	発泡倍率	比重 (g/cm ³)	色	原反寸法	備考
PT-101	ポリエチレンフォーム	10	0.11	灰	45×1100×1100	高弾性・耐熱
PT-102	ポリエチレンフォーム	10	0.11	白・黒	45×1100×1100	
B-200H	ポリエチレンフォーム	20	0.05	白・灰・青	※100×1000×1000	低熱収縮・高強度
RL-150FR	ポリエチレンフォーム	15	0.08	黒	45×1000×1000	ノンハロゲン、ノンリン難燃タイプ UL-94 HBF 相当/0.5~12.5mm FMVSS302 合格/2mm以上
B-300FRE	ポリエチレンフォーム	30	0.03	灰	100×1000×1000	0.5mm-1.5mm UL-94 HF-1 15mm以上 HBF ノンハロゲン・ノンリン
L3000FR	ポリエチレンフォーム	30	0.04	灰	5×1000×100M	UL-94 HF-1 相当/4~10mm 鉄道車両用材料燃焼試験 (A-A基準) /10,20mm
RP-300FRE	ポリエチレンフォーム	30	0.04	黒	70×1000×1000	難燃・ノンハロゲン・ノンリン UL-94 HF-1 相当/2mm以上
RP-300FRND	ポリエチレンフォーム	30	0.04	灰	70×1000×1000	高難燃 UL-94 HF-1 相当/2mm以上
RP-300S	ポリエチレンフォーム	30	0.03	白・黒・灰・特黒	※70×1000×1000	連続気泡 低応力 鉄道車両用材料燃焼試験(A-A基準)/5,70mm UL-94 HF-1 相当/2~10mm
CP-3	ポリエチレンフォーム	30	0.03	灰	3・5×1000×30M	長尺連泡・エアースील性
CP-3S	ポリエチレンフォーム	30	0.03	黒	3・5×1000×30M	長尺連泡・水シール性
CP-3SHR	ポリエチレンフォーム	30	0.03	黒	3・5×1000×30M	耐熱・連泡・水シール性
AE-100	ポリエチレンフォーム	10	0.09	黒	45×1000×1000	低電気抵抗
AE-150	ポリエチレンフォーム	15	0.06	黒	70×1000×1000	
AE-200	ポリエチレンフォーム	20	0.04	黒	100×1000×1000	
B-150AS	ポリエチレンフォーム	15	0.06	G2	※100×1000×1000	帯電防止タイプ
B-300AS	ポリエチレンフォーム	30	0.03	赤・青	100×1000×1000	
M-72FD	ポリエチレンフォーム	7	0.13	赤・青・緑・黄	45×1000×1000	抗菌・防カビタイプ
B-200D	ポリエチレンフォーム	20	0.05	黄緑	100×1000×1000	抗菌タイプ
						※印は2000mm対応可能
LD-15	ポリエチレンフォーム	67	0.01	白・黒	49×1000×2000	低臭、軽量LDPEフォーム
LD-45	ポリエチレンフォーム	20	0.04	ピンク	27×1000×2000	
	ポリエチレンフォーム			白・黒・灰	50×1000×2000	
HD-30	ポリエチレンフォーム	30	0.02	黒	27×1000×1500	高強度、耐荷重性HDPEフォーム
HD-80	ポリエチレンフォーム	12	0.07	黒	26×1000×1500	
LD-24FR	ポリエチレンフォーム	40	0.02	灰	29×1000×1500	難燃性LDPEフォーム
LD-30SD	ポリエチレンフォーム	30	0.03	黒	32×1000×1900	帯電防止性LDPEフォーム
LD-33FM	ポリエチレンフォーム	30	0.03	黒	27×1000×2000	難燃性LDPEフォーム



株式会社 大番

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町2-2-8
TEL:06-6378-9885 FAX:06-6378-9880
E-mail:oban-info@enethan.com